



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

■ СКОТЧ СТЕКЛОТКАНЕВЫЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ INVAMAT 770



ПРИМЕНЕНИЕ:

- выполнение особо прочных и стойких к нагреву сращиваний и изоляций;
- антикоррозийное покрытия «горячих» воздуховодов;
- герметизация звуко- и теплоизолирующих панелей, при особом внимании к огнестойкости и хорошей адгезии;
- предохранение от истирания электрокабелей и соединений в электрических сетях;

Лента самоклеющегося типа на основе стеклоткани (скотч стеклотканевый) отличается очень высокой прочностью (до 7 раз превышающей прочностные показатели полимерных лент), устойчивостью к высоким температурам, отличными огнеупорными качествами и хорошей способностью к электрической изоляции. Основа ленты выполнена из высококачественной стеклоткани, на нее нанесен каучуковый клеевой состав, армирование выполнено полиэфирными нитями.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основой скотча является белая стеклоткань; плотность 110 г/м².
- Количество нитей по длине 10 мм: по основе – 16, по утку – 16
- Разрывная нагрузка, кгс: по основе -60, по утку – 60
- Клеевая прослойка — из синтетического каучукового клея, армированная полиэфирным сетчатым волокном.; для защиты клеевого слоя используется специализированная бумага с антиадгезионными свойствами (желтая).
- Сила сдвига на стали по DIN EN 1943, издание 1996, при +23С +/- 2С — 6Н/625 мм², отрыва на стали при тех же параметрах — 27Н/25 мм.
- Рекомендуется наносить при температурном диапазоне +18/+35°С.
- Скотч способен выдерживать при кратковременном воздействии температуру в пределах +300°С.
- Гарантированный срок хранения ленты — 1 год с момента отгрузки при условиях: ненарушенная заводская упаковка, температура воздуха +21°С, уровень влажности — 50%.

Намотка в рулоне предлагается 20 и 50 метров. Ширина материала от 9 мм до 960 мм.

